



Produkt Datenblatt

Mod.R&S 06 | Rev.4 | Letzte Bearbeitung 10/2017 | Seite 1



P.S. ADHESIVE

Beschreibung

Plotterbarer Schmelzkleber mit rückklebendem Polyesterträger, geeignet für die Applikation von Metallic-Folien aus dem Siebdruck (z.B. **Siser HS FOIL**)



Stärke 60 micron



**Empfohlene
Schnitteinstellungen**

Messer neu bei 45°
Schnittdruck 50 gf
Geschwindigkeit
30 cm/sek



Transferparameter

150°C für 5 sek.
mittlerer Druck
(3-4 bar)

Verwendung

Das Material ist geeignet für Baumwolle, Polyester, Polyester-Baumwolle Gemische und Elastan.(nicht Silikon behandelte oder sublimierte Textilwaren)

- Die rosa Schutzfolie entfernen
- Folie spiegelverkehrt schneiden
- Entgittern
- zusammen mit der Polyester-Trägerfolie auf das Textil auflegen
- transferieren zu den hier angegebenen Bedingungen
- Die Polyester-Trägerfolie warm entfernen

Waschanleitung

Bitte erst **24 Stunden** nach dem Pressen waschen.

Waschbar bei **30°C**. Das Textil vor dem Waschen auf links drehen.

Bitte benutzen Sie weder Chlorbleiche noch aggressive chemische Wirkstoffe

Kann nicht trocken gereinigt werden

Kann nicht Wäschetrockner

Produkt kompatibel mit REACH

Waschtemperatur



Chemische Reinigung



Wäschetrockner



N.B. Diese Informationen entsprechen dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Wir empfehlen jedoch stets einen Anwendungstest durchzuführen, bevor Sie mit der Produktion beginnen!
Für beste Ergebnisse empfehlen wir, das Produkt weit weg von Sonnenschein und Staub, in vertikaler Position und an Temperaturen zwischen 18°C und 26°C zu versorgen



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105027958

Dieses Produkt entspricht den italienischen und EU-Bestimmungen hinsichtlich einwandfreier Verarbeitung. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Die jeweils aktuelle Version ist unter www.siser.it erhältlich. Für weitere Fragen zu diesem oder anderen Siser Produkten steht Ihnen das Siser-Verkaufs-Team gerne zur Verfügung.
Vielen Dank.



TECHNOPLOT CAD Vertriebs GmbH
Dorfstr. 17
85737 Ismaning

Tel. +49 (0)89 996535-0
Fax. +49 (0)89 996535-45
E-Mail: info@technoplot.com
Web: <https://www.technoplot.de>